



МЫТЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

Кварцевый песок 3/0,15 фракция 0,0-0,63 мм

Область использования. Мытый кварцевый песок подходит для пляжного волейбола, лошадиного кормления, установки на пляже.

Продажи. Песок продается влажным, оптом и в розницу, нефасованный (россыпью). Транспортируем в грузовиках.

ГРАНУЛОМЕТРИЯ

Размер ячейки итечка	%
1600 µm	0,00
1250 µm	0,20
1000 µm	0,30
800 µm	0,40
630 µm	0,90
400 µm	5,20
315 µm	8,40
200 µm	40,90
160 µm	15,00
100 µm	23,50
dugnas	5,20

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ


Метод	SiO ₂	>95,0 %
	Fe ₂ O ₃	<0,15 %
	Al ₂ O ₃	<2,00 %

LST EN 933-1:201

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Влага	<10,0 %
Удельный вес	1,48 t/m ³
Твердость, шкала Мооса	7 %
Потери при нагревании	<0,2 %
Температура плавления	1650 C°

гранулометрический анализ



кривая частиц



АО „Аникшю кварцас“ („Anykščių kvarcas“) производит молотый кварцевый песок из натурального сырья, без использования каких-либо дополнительных химических веществ. В таблицах представлены средние значения. Данные представлены как ориентировочные величины. Покупатель должен попробовать продукцию и решить, соответствует ли она его потребностям.